ORAJET 3268 GRAFICO DE IMPRESIÓN REMOVIBLE PARA PARED Clave: 3710-1300

DESCRIPCIÓN

Película económica de PVC calandrado, con la característica especial de un adhesivo llamado LOW-TACK que permite después de la aplicación inicial ser movido y re-aplicado muchas veces. Es te producto está disponible en acabado blanco mate para impresión digital solvente, eco solvente, UV y látex.

CARACTERISTICAS

- **Espesor:** 6 mil.
- **Acabado:** mate.
- **Color:** blanco.
- **Ancho:** 54 pulgadas.
- **Largo**: 45.72 mts.
- **Durabilidad:** 2 años.

APLICACIONES.

Ideal para paredes este grafico puede ser utilizado en aplicaciones interiores, preferentemente para superficies lisas no corrugadas o con protuberancias, no debe de presentar dobleces, deberá de quedar completamente liso (no usarse en esquinas). Ventanas.

- Publicidad en muros.
- Gráficos interiores.
- Impresión digital.
- Serigrafía.
- Publicidad.
- Banners.
- Rótulos.

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114

MERCADO.

El vinil de impresión base solvente Orajet 3268 puede aplicarse en paredes ya que no deja problemas de adhesivo e inclusive puede utilizarse como decoración y tiene como mercado principal, las empresas que se dediquen a dar soluciones de imagen grafica, tales como:

- Imagen gráfica.
- Impresores digitales.
- Publicistas y agencias de mercadotecnia.

ALMACENAMIENTO.

Cuando se colocan de manera vertical solo hay que asegurar que el material es colocado dentro de su caja junto con las bases para evitar que el vinil se marque y maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga. Los rollos deben mantenerse en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar. Se debe asegurar que la humedad relativa se mantenga entre 50% y 60% y la temperatura entre 18°C y 22°C. Se debe evitar almacenarlos con exposición directa a la luz del sol o cerca de radiadores o calentadores de ambiente.

MANEJO

Es necesario utilizar guantes de tela sin pelusa al momento de colocar el material en una maquina de impresión para no tapar el poro del vinil con la grasa de nuestras manos. En rollos completos es recomendable manejarlo entre dos personas para evitar lesiones posteriores, tanto cuando se va a almacenar, como cuando se va a colocar en una maquina de impresión. Se recomienda la laminación de impresiones digitales para asegurarse de una vida útil más larga con la calidad más alta (brillantez, color, daños físicos). Para evitar el enrollado y encogimiento del material, colocar en un área bien ventilada lejos de la sala de impresión, coloque el rollo impreso en forma vertical y desenrolle un poco el material. Debe haber suficiente espacio entre cada vuelta de material alrededor del cilindro de cartón para que el aire circule libremente. Esto permitirá que los gases solventes de las tintas se evaporen de forma apropiada del gráfico. No deje el rollo impreso enrollado firmemente luego de la impresión. Esto causará que los gases de las tintas solventes queden atrapados y que puedan migrar a la capa del adhesivo del material, resultando en un menor grado de adhesión cuando se aplique el gráfico en la superficie.

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114

Es buena idea el permitir un mínimo de 24 horas a 21°C (preferentemente 48 a 72 horas) para que las tintas se sequen (y evaporen gases) antes de cortar y rotular los bordes impresos. La superficie donde se aplicara el vinil debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante, las superficies recién pintadas o selladas deberán dejarse reposar al menos por 3 semanas después de un curado completo. Nota: si se desea laminar el vinil, no se recomienda el uso de laminadores líquidos en este producto.

PROPIEDADES.

Características.	**Descripción.**
Papel desprendible o liner.	83# papel revestido de silicón con excelentes características para su desprendimiento.
Adhesivo.	Poliacrilato, fácilmente removible.
Estabilidad dimensional.	Adherencia al acero, un encogimiento a lo largo no mayor de 0.5%.
Poder adhesivo (FINAT-TM 1).	0.67 / in2 después de 24 horas.
Vida en almacén (68°F /50% humedad relativa).	2 años.
Alargamiento a la ruptura a lo ancho (DIN EN ISO 527).	200% min.
Alargamiento a la ruptura a lo largo (DIN EN ISO 527).	170% min.
Prueba de tensión a lo ancho.	25 MPa min.
Prueba de tensión a lo largo.	25 MPa min.
Acabado de la superficie.	Mate.

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114